



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Verschließen von vorgängig erstellten Schalungen mit dem Geberit Deckenschott FSH 90 im Bereich von Installationsschächten
- Für Geberit Quattro System
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS
- Für Einzelrohrdurchführungen
- Für herkömmliche Leitungsanlagen gemäß der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR/RbALei)
- Zum Einbau in Massiv- und Holzdecken
- Zum Einbau in Decken ohne Brandschutzanforderung
- Zum Einbau in Decken mit Brandschutzanforderung bis F 90
- Zum Vergießen von Kernbohrungen

EIGENSCHAFTEN

- Selbstnivellierend dank guter Fließfähigkeit
- Niedrige Dichte bei hoher Ergiebigkeit, 0,76 kg/l, 25 kg = 33 l Nassmörtel
- Baustoffklasse A1 nach DIN 4102
- Zementgebunden
- Mit Wasser anrührbar

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
Verarbeitungszeit	30–40 min
Abbindezeit	5–6 h
Ausschalzeit	24 h

INFO

- Dieses Produkt beinhaltet die Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.
- Lieferform als Sackware zu je 25 kg
- Sackabmessungen 630 x 340 x 110 mm (gefüllt)
- Die vom jeweiligen Hersteller vorgesehenen Abschottungsmaßnahmen für den Brandschutz der Medienleitungen sind durchzuführen und separat nachzuweisen

Art-Nr.	VE1 St.	VE2 St.
388.303.00.1	1	21