

## Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Verschließen von vorgängig erstellten Schalungen mit dem Geberit Deckenschott FSH 90 im Bereich von Installationsschächten
- Für Geberit Quattro System
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS
- Für Einzelrohrdurchführungen
- Für herkömmliche Leitungsanlagen gemäß der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR/RbALei)
- Zum Einbau in Massiv- und Holzdecken
- Zum Einbau in Decken ohne Brandschutzanforderung
- Zum Einbau in Decken mit Brandschutzanforderung bis F 90
- Zum Vergießen von Kernbohrungen

### Eigenschaften

- Selbstnivellierend dank guter Fließfähigkeit
- Niedrige Dichte bei hoher Ergiebigkeit, 0,76 kg/l, 25 kg = 33 l Nassmörtel
- Baustoffklasse A1 nach DIN 4102
- Zementgebunden
- Mit Wasser anrührbar

### Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
Verarbeitungszeit	30-40 min
Abbindezeit	~ 5-6 h
Ausschalzeit	~ 24 h

Art.-Nr.	VE1	VE2
388.303.00.1	1 St.	21 St.



- Dieses Produkt beinhaltet die Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.
- Sackabmessungen 630 x 340 x 110 mm (gefüllt)
- Die vom jeweiligen Hersteller vorgesehenen Abschottungsmaßnahmen für den Brandschutz der Medienleitungen sind durchzuführen und separat nachzuweisen
- Lieferform als Sackware zu je 25 kg